



OLIVENHOLZ
PARKETT
Pures Italien

UZIN Klebstoffempfehlungen für

Olivenholz PARKETT	UZIN MK 250	UZIN MK 200	UZIN MK 92 S	UZIN MK 150
V12 Der Allrounder			X	
V14 Der Designbewusste			X	
V15 Der Auffällige und Langlebige			X	
F10 Der Ressourcen Schonende	X	X		
F14 Der Einzigartige	X	X		

Bitte beachten sie die Untergrundvorbereitung der DIN 18 356. Bitte beachten sie die UZIN Produktdatenblätter. Voranstrich unter allen Parkettklebstoffen UZIN PE 414 BiTurbo. Verunreinigungen durch den Klebstoff auf dem Parkett sind sofort zu entfernen.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss unter Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Parkett- und Bodenbelagsverlegung der jeweils gültigen, nationalen Normen (z. B. EN, DIN, Ö-Norm, SIA, usw.) entsprechen und vorbereitet werden. Insbesondere muss der Untergrund eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Um eine Gewährleistung im System bieten zu können sollen die Spachtelarbeiten mit den geeigneten UZIN-Spachtelmassen in Verbindung mit UZIN - Voranstrichen ausgeführt werden.

Das UZIN System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten UZIN Klebstoffen ausgeführt. Die technische UZIN Datenblätter der Produkte sind zu beachten. Die Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Diese stellen allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung dar, da UZIN keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten hat. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



UZIN Empfehlungen zur Untergrundvorbereitung für neue Untergründe

UZIN Klebstoffempfehlungen siehe vorherige Tabelle

Spachtel- masse	UZIN NC 174 / UZIN NC 170 / UZIN NC 110				UZIN PE 414 BiTurbo			
	Schichtdicke mind. 2mm, bei nicht saugfähigen Untergründen Schichtdicke mind. 3mm, max. Schichtdicke auf Gussasphalten 5mm.							
Grundierung	UZIN PE 360	UZIN PE 412 + absanden	UZIN PE 460 + absanden					
Bearbeitung des Unter- grundes	BEB- und TKB-Merkblätter zur Beurteilung und Vorbereitung von Untergründen beachten				BEB- und TKB-Merkblätter zur Beurteilung und Vorbereitung von Untergründen beachten			
	Anschleifen, absaugen			Kugelstrahlen, absaugen	Anschleifen, absaugen			Kugelstrahlen, absaugen
Untergrund	Calciumsulfat- estrich (CA) Calciumsulfat- fließestrich (CAF)	Zement- estrich (ZE)	Gussasphalt- estrich (AS) abgesandet	Vakuumbeton, Beton oder Zement- verbundestrich	Calciumsulfatestrich (CA) Calciumsulfatfließ- estrich (CAF)	Zement- estrich (ZE)	Gussasphalt- estrich (AS) abgesandet	Vakuumbeton, Beton oder Zement- verbundestrich
Max. Rest- feuchtigkeit	< 0,5 CM-% (unbeheizt) < 0,3 CM-% (beheizt)	< 2,0 CM-% (unbeheizt) < 1,8 CM-% (beheizt)	entfällt	< 6 Gew.-%	< 0,5 CM-% (unbeheizt) < 0,3 CM-% (beheizt)	< 2,0 CM-% (unbeheizt) < 1,8 CM-% (beheizt)	entfällt	< 6 Gew.-%
Die Einwanderung von Feuchtigkeit in den zu belegenden Untergrund muss ausgeschlossen sein.								

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett. Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte. UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com